

Je fabrique des soies dite naturelles avec du dacron trempé dans de l'huile de lin à 40° = quand je juge que le dacron est assez imbibé on le voit à la mèche, j'ajoute un ~~sécatif~~ ^{secatif} pour peinture que j'achète chez le quincaillier, puis je mets ma soie dans un récipient avec du talc pour résorber le trop d'huile ensuite de la même façon que les bottiers. Je passe de la poix blanche ou noire solidifiée en frottant puis une friction énergique avec une chute de peau de cuir pour l'impreigner à coeur cela évite la putréfaction de la mèche qui est à l'intérieur du dacron, dernière opération, je la graisse avec de la graisse à vache que l'on trouve en pharmacie. Au début elle est un peu raide mais à l'usage elle s'assouplit.